

Рекомендации по использованию смазок скольжения Marplus

P1 - RACING BASE - GRAPHITE BASE (Base paraffin)

Тип	Артикул	Наименование	Добавки	Количество, вес	Описание	Температура снега	Влажность	Тип снега	Дополнительные рекомендации	Способ нанесения	Температура плавления
твердый	MW600	HARD-RACING-BASE		250 gr.	самый жесткий	-30° - -10°		сухой /ледяной и/или агрессивный снег		утюг	150° - 160°
твердый	MW620	HARD-RACING-BASE	Graphite	250 gr.	самый жесткий	-30° - -10°		сухой /ледяной и/или агрессивный снег	грязный и сухой снег	утюг	150° - 160°
твердый	MW615	MED-RACING-BASE		250 gr.	жесткий	-10° - -5°		лежалый снег, искусственный снег, перемешанный снег	защитный и транспортировочный парафин	утюг	130° - 140°
твердый	MW625	MED-RACING-BASE	Graphite	250 gr.	жесткий	-10° - -5°		лежалый снег, искусственный снег, перемешанный снег	грязный и сухой снег	утюг	130° - 140°
твердый	MW616	40.60 SOFT MED RACING-BASE		250 gr.	средний	-6° - -2°		лежалый снег, искусственный снег, перемешанный снег	защитный и транспортировочный парафин	утюг	130° - 140°
твердый	MW601	SOFT-RACING-BASE		250 gr.	мягкий	-5° - 0°		лежалый снег, искусственный снег, перемешанный снег	парафин для пропитки и термобокса	утюг	110° - 120°
твердый	MW621	SOFT-RACING-BASE	Graphite	250 gr.	мягкий	-5° - 0°		лежалый снег, искусственный снег, перемешанный снег	термобокс 60°/36 часов, термочехол - 3 часа грязный и сухой снег	утюг	110° - 120°
твердый	MW900	P1 Paraffin COLD		100 gr.	жесткий	-18° - -8°		все типы снега		утюг	150° - 160°
спрей, жидкий	MW106	P1 Paraffin COLD		150 ml	самый жесткий	-30° - -8°		все типы снега		пробка/фен	150° - 160°
твердый	MW901	P1 Paraffin MED		100 gr.	жесткий	-9° - -4°		все типы снега		утюг	130° - 140°
спрей, жидкий	MW107	P1 Paraffin MED		150 ml	жесткий	-9° - -4°		все типы снега		пробка/фен	130° - 140°
твердый	MW902	P1 Paraffin HOT		100 gr.	мягкий	-3° - 0°		все типы снега	парафин для пропитки и термобокса	утюг	110° - 120°
спрей, жидкий	MW108	P1 Paraffin HOT		150 ml	мягкий	-3° - 0°		все типы снега	термобокс 50°/36 часов, термочехол - 3 часа	пробка/фен	110° - 120°
P2 (Low Fluor paraffin)											
порошок	MW820	P2 LF-Paraffin ICE	Low-Fluor	100 gr.	самый жесткий	-30° - -10°	30%-60%	искусственный/натуральный снег, очень холодный	жесткий агрессивный снег	утюг	150° - 160°
твердый	MW920	P2 LF-Paraffin COLD	Low-Fluor	100 gr.	жесткий	-18° - -8°	30%-60%	все типы снега		утюг	150° - 160°
спрей, жидкий	MW303	P2 LF-Paraffin COLD	Low-Fluor	100 ml	самый жесткий	-30° - -10°	30%-60%	искусственный/натуральный снег, очень холодный	жесткий агрессивный снег	пробка/фен	150° - 160°
твердый	MW921	P2 LF-Paraffin MED	Low-Fluor	100 gr.	жесткий	-9° - -4°	30%-60%	лежалый/искусственный перемешанный снег	не для нового влажного снега	утюг	130° - 140°
спрей, жидкий	MW304	P2 LF-Paraffin MED	Low-Fluor	100 ml	жесткий	-9° - -4°	30%-60%	лежалый/искусственный перемешанный снег	не для нового влажного снега	пробка/фен	130° - 140°
твердый	MW615F	MED-RACING-BASE LF	Fluor	250 gr.	жесткий	-8° - -4°	30%-60%	новый и лежалый снег, искусственный снег, перемешанный снег	для агрессивного и переметенного снега, не для влажного и мокрого снега	утюг	130° - 140°
твердый	MW615FM	MED-RACING-BASE LF	Fluor + Molybdenum	250 gr.	жесткий	-6° - -2°	30%-60%	новый и лежалый снег, искусственный снег, перемешанный снег	для агрессивного и переметенного снега, не для влажного и мокрого снега	утюг	130° - 140°
твердый	MW616F	40.60 SOFT MED BASE LF	Fluor	250 gr.	средний	-6° - -2°	30%-60%	новый и лежалый снег, искусственный снег, перемешанный снег	для агрессивного и переметенного снега, не для влажного и мокрого снега	утюг	130° - 140°

Тип	Артикул	Наименование	Добавки	Количество, вес	Описание	Температура снега	Влажность	Тип снега	Дополнительные рекомендации	Способ нанесения	Температура плавления
твердый	MW922	P2 LF-Paraffin HOT	Low-Fluor	100 gr.	мягкий	-3° - 0°	30%-60%	новый переметенный/искусственный/лежалый снег		утюг	110° - 120°
спрей, жидкий	MW305	P2 LF-Paraffin HOT	Low-Fluor	100 ml	мягкий	-3° - 0°	30%-60%	теплый и влажный снег / мокрый		пробка/фен	110° - 120°
<u>P3 (High Fluor paraffin)</u>											
порошок	MW830	P3 HF-Paraffin ICE	High-Fluor	70 gr.	самый жесткий	-30° - -10°	50%-90%	искусственный/натуральный снег, очень холодный	жесткий агрессивный снег	утюг	150° - 160°
твердый	MW945	P3 HF-Paraffin COLD	High-Fluor	100 gr.	жесткий	-18° - -8°	50%-90%	искусственный снег, новый снег, перемешанный снег	жесткий агрессивный снег	утюг	150° - 160°
твердый	MW950SM	P3 HF-Paraffin COLD Special	High-Fluor Molybdenum	250 gr.	жесткий	-18° - -8°	50%-90%	лежалый снег, искусственный снег, перемешанный снег	жесткий агрессивный снег и грязь, не для влажного снега	утюг	150° - 160°
спрей, жидкий	MW403	P3 HF-Paraffin COLD	High-Fluor	100 ml	самый жесткий	-30° - -8°	50%-90%	искусственный/натуральный снег, очень холодный	жесткий агрессивный снег	пробка/фен	150° - 160°
твердый	MW946	P3 HF-Paraffin MED	High-Fluor	100 gr.	средний	-5° - -1°	50%-90%	все типы снега	для жесткого агрессивного снега в перемешку с P2 ice or cold	утюг	130° - 140°
твердый	MW951S	P3 HF-Paraffin MED Special	High-Fluor	250 gr.	жесткий	-8° - -4°	50%-90%	все типы снега		утюг	130° - 140°
спрей, жидкий	MW404	P3 HF-Paraffin MED	High-Fluor	100 ml	жесткий	-8° - -4°	50%-90%	все типы снега		пробка/фен	130° - 140°
твердый	MW947	P3 HF-Paraffin HOT	High-Fluor	100 gr.	мягкий	-3° - 0°	50%-90%	новый переметенный/искусственный/лежалый снег	жесткий агрессивный теплый снег	утюг	110° - 120°
твердый	MW952M	P3 HF-Paraffin HOT Mo.	High-Fluor m. Molybdenum	250 gr.	мягкий	-4° - 0°	50%-90%	новый переметенный/искусственный/лежалый снег	жесткий агрессивный теплый снег + грязь	утюг	110° - 120°
твердый	MW952SM	P3 HF-Paraffin HOT SpMo	High-Fluor m. Molybdenum	250 gr.	мягкий	-1° - 0°	50%-90%	теплый и влажный снег / мокрый + грязный		утюг	110° - 120°
спрей, жидкий	MW405	P3 HF-Paraffin HOT	High-Fluor	100 ml	мягкий	-3° - 0°	50%-90%	теплый и влажный снег / мокрый		пробка/фен	110° - 120°
<u>P4 Cera (Perfluorinated wax)</u>											
блок	MW903	P4 Cera-Fluor COLD	Cera-Fluor	20 gr.		-22° - -8°	> 50%	лежалый искусственный перемешанный снег		пробка + утюг или фен	150° - 160°
порошок	MW840	P4 Cera-Fluor COLD	Cera-Fluor	30 gr.		-22° - -8°	>70 %	все типы снега	в условиях высокой влажности (не используется для горных лыж)	утюг или фен	150° - 160°
порошок	MW840S	P4 Cera-Fluor COLD Spez.	Cera-Fluor	30 gr.		-16° - -8°	> 50 %	агрессивный искусственный лежалый перемешанный снег	очень хорош в условиях средней влажности	утюг или фен	150° - 160°
спрей, жидкий	MW503	P4 Cera-Fluor COLD	Cera Fluor	50 ml		-22° - -8°	>70 %	все типы снега	в условиях высокой влажности (не используется для горных лыж)	пробка+фен	150° - 160°
спрей, жидкий	MW503S	P4 Cera-Fluor COLD Spez.	Cera Fluor	50 ml		-16° - -8°	> 50 %	агрессивный искусственный лежалый перемешанный снег	очень хорош в условиях средней влажности	пробка+фен	150° - 160°
блок	MW904	P4 Cera-Fluor MED	Cera Fluor	20 gr.		-9° - -3°	> 70 %	все типы снега	в условиях высокой влажности	пробка+ утюг или фен	150° - 160°
порошок	MW841	P4 Cera-Fluor MED	Cera Fluor	30 gr.		-9° - 3°	> 70%	все типы снега	в условиях высокой влажности	утюг или фен	150° - 160°

Тип	Артикул	Наименование	Добавки	Количество, вес	Описание	Температура снега	Влажность	Тип снега	Дополнительные рекомендации	Способ нанесения	Температура плавления
порошок	MW841S	P4 Cera-Fluor MED Special	Cera Fluor	30 gr.		-6° - 2°	> 50%	все типы снега	очень хорош в условиях средней влажности	утюг или фен	150° - 160°
спрей, жидкий	MW504	P4 Cera-Fluor MED	Cera Fluor	50 ml		-9° - 3°	> 70%	все типы снега	в условиях высокой влажности	пробка+фен	150° - 160°
спрей, жидкий	MW504S	P4 Cera-Fluor MED Special	Cera Fluor	50 ml		-6° - 2°	> 50%	все типы снега	очень хорош в условиях средней влажности	пробка+фен	150° - 160°
блок	MW905	P4 Cera-Fluor HOT	Cera Fluor	20 gr.		-1° - 0°	>70 %	мокрый снег, лежалый снег	влажный и мокрый снег	пробка + утюг или фен	150° - 160°
порошок	MW842	P4 Cera-Fluor HOT	Cera Fluor	30 gr.		-1° - 0°	>70 %	мокрый снег, лежалый снег	влажный и мокрый снег	утюг или фен	150° - 160°
порошок	MW842M	P4 Cera-Fluor HOT Moly.	Cera Fluor m.	30 gr.		-1° - 0°	>70 %	мокрый снег, лежалый снег + грязный	влажный и мокрый грязный снег	утюг или фен	150° - 160°
порошок	MW842S	P4 Cera-Fluor HOT Spez.	Cera Fluor	30 gr.		-3° - 0°	> 50 %	новый и влажный снег	очень хорош на глянцующемся снеге	утюг или фен	150° - 160°
порошок	MW842SM	P4 Cera-Fluor HOT SpeMo	Cera Fluor m.	30 gr.		-3° - 0°	> 50 %	новый и влажный снег + грязный	очень хорош на глянцующемся снеге	утюг или фен	150° - 160°
порошок	MW842S8	P4 Cera-Fluor HOT Spe8	Cera Fluor	30 gr.		-5° - -2°	>50 %	различный перемешанный снег	не для мокрого снега	утюг или фен	150° - 160°
порошок	MW842S8M	P4 Cera-Fluor HOT Sp8Mo	Cera Fluor m.	30 gr.		-5° - 0°	> 70 %	ледяной мокрый снег		утюг или фен	150° - 160°
спрей, жидкий	MW505	P4 Cera-Fluor HOT	Cera Fluor	50 ml		-1° - 0°	>70 %	мокрый снег	очень хорош в сочетании с порошком	пробка+фен	150° - 160°
спрей, жидкий	MW505S	P4 Cera-Fluor HOT Special	Cera Fluor	50 ml		-3° - 0°	>50 %	новый и влажный снег	очень хорош на глянцующемся снеге и в сочетании с порошком	пробка+фен	150° - 160°
спрей, жидкий	MW505SM	P4 Cera-Fluor HOT SpeMo	Cera Fluor m.	50 ml		-3° - 0°	>50 %	мокрый и влажный снег + грязный	очень хорош на глянцующемся грязном снеге и в сочетании с порошком	пробка+фен	150° - 160°

Компания Ma Ski Sport

Официальный представитель Maplus и SkiWay в России

Тел: (495) 225 95 69, Факс: (495) 646 00 84

Internet: www.maskisport.ru, e-mail: info.maskisport@mail.ru